

Готовое к употреблению универсальное физико-химическое разделяющее средство, предназначенное для смазывания опалубок фасадного бетона.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

weber.tec 780 N может применяться для опалубки из древесины, стали и синтетических веществ с высокими и низкими поглощающими свойствами.

Благодаря стойкости к воздействию температуры до +80°C, weber.tec 780 N может применяться для подогреваемой опалубки.

weber.tec 780 N не уменьшает поглощающих свойств освобождённых от опалубки бетонных поверхностей, поэтому наносимые в последующем слои, например, штукатурка, могут применяться с использованием нормальной процедуры нанесения грунтовки. При этом следует придерживаться рецептуры производителя материала для покрытия (штукатурки, краски и т.д.). Материал weber.tec 780 N пригоден для ухода и чистки строительных машин и устройств благодаря своей безопасности для окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

weber.tec 780 N - это готовое к употреблению универсальное физико-химическое разделяющее средство, предназначенное для смазывания опалубок фасадного бетона. weber.tec 780 N обладает свойствами биологического самораспада (растворения). Благодаря этому при умелом использовании мы избегаем загрязнения почвы и воды.

Материал weber.tec 780 N очень лёгок в использовании. Отличительные особенности материала:

- безопасность для окружающей среды благодаря биологическому самораспаду (тест CEC*),
- фасадного бетона высокие разделяющие характеристики и исключительные свойства для приготовления,
- видимый эффект самоочистки опалубки,
- стойкость к воздействию дождя, антикоррозийные и защищающие древесину свойства,
- отсутствие негативного влияния на сцепление с поверхностью бетона последующих покрытий,
- экономный расход, также при низких температурах; материал пригоден для напыления,

* Co-ordinating European Counsel for the Development of Performance. Test for Lubricants and Engine Fuels, London.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

УПАКОВКА МЕШКА



Материал поставляется в канистрах ёмкостью 5 и 30 л, а также в бочках ёмкостью 205 л.

ЦВЕТ

Черный

ДОКУМЕНТЫ



Сертификат
соответствия weber.tec
780 N

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность опалубки должна быть сухой и чистой, чтобы избежать загрязнения внешних поверхностей бетона. В случае использования необструганной деревянной опалубки доски следует перед первым использованием обильно пропитать. В случае использования структурной (сложной формы) опалубки следует использовать такое количество материала, чтобы это не привело к его скоплению в отдельных местах.

weber.tec 780N готов к применению и не может разбавляться водой. Антиадгезийное средство наносится тонким слоем при помощи распыления (распыляющее устройство марки Weber), резиновой щёткой, кистью или тряпкой. В случае нанесения материала методом напыления рекомендуем использовать высокоточное сопло с круглым потоком (диаметр 1 мм). Вообще же, следует стремиться к тому, чтобы на поверхности образовалась тонкая плёнка антиадгезийного средства.

Следует избегать как чрезмерного количества используемого материала, что приводит к образованию "луж", так и недостаточного количества материала на поверхности вследствие, например, высоких поглощающих свойств основы (в случае использования, в частности, не загрунтованной и необработанной опалубки). Находящиеся на поверхности опалубки чрезмерные количества материала следует устранить при помощи резиновой тёрки или тряпки. Сразу же после нанесения разделяющего (антиадгезийного) средства можно начинать бетонирование.

Использование материала в качестве чистящего средства для машин и устройств

Для поддержания в чистоте строительных машин и устройств следует ежедневно перед их использованием нанести на их поверхность материал weber.tec 780 N путём напыления или окрашивания. Это предотвратит постоянное осаждение раствора на поверхности машин и устройств и одновременно облегчит его удаление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сырьё	специальные высококачественные масла с улучшающими добавками
Цвет	черный
Консистенция	жидкая
Плотность	около 0,85 кг/дм ³
Присутствие растворителей	отсутствуют
Температура воздуха и объекта во время использования	от -5°C до +80°C
Расход материала	опалубка из стали или синтетических веществ - около 20 мл/м ² , гладкая деревянная опалубка - около 25 мл/м ² , необработанная деревянная опалубка - около 40 мл/м ²
Класс опасности для воды	1 (невысокая опасность для воды)
Способ действия	физико-химический

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход материала зависит от вида опалубки и способа его нанесения. В случае шероховатых после распиловки поверхностей, механически обработанных массивных поверхностей, при деревянной опалубке или опалубке из древесных волокон расход составляет около 40 мл/м².

В случае поверхностей, покрытых синтетическими смолами, расход составляет около 25 мл/м², в случае стальной опалубки и опалубки из синтетических веществ - около 20 мл/м².

При соблюдении рекомендуемых количеств использования материала weber.tec 780 N, он не оставляет никаких следов и пятен на бетоне и не влияет на адгезионные свойства этого бетона при дальнейшей обработке его поверхностей (например, окрашивание или отшукатурирование).

Плотность материала составляет около 0,85 кг/дм³.