

KÖSTER BS 1 Бітумна мастика

Технічна інструкція станом на 01.01.2007

Артикул 1.10

Бітумна мастика, що містить волокна, зі стабільним пластифікатором

Властивості

KÖSTER BS 1 є не осідаючою, стійкою до погодних умов і в'язкою бітумною мастикою на основі розчинника. Температура розм'якнення становить 100 °С, що забезпечує високу стійкість. Матеріал стійкий до розчинених кислот, лугів, промислових газів, соленої води та інших агресивних речовин. Бітумна мастика KÖSTER BS 1 не містить азбесту та ПХБ¹.

Технічні дані

Колір	чорний
Питома густина	бл. 1,2 г/см ³
Суша речовина	бл. 80% за вагою
Розчинники	вуглеводні

Сфера застосування

Бітумна мастика KÖSTER BS 1 може використовуватися для усунення протікань на дахах, покритих бітумними мембранами або гофрованими листами, для ущільнення швів стін з або без монтування армуючої сітки. Вона також може використовуватися для гідроізоляції горизонтальних та вертикальних поверхонь, ззовні та всередині, над і під землею; підходить для проходжень труб.

Бітумна мастика KÖSTER BS 1 також підходить для ущільнення закінчень самоклеючої мембрани KÖSTER Vikuplan KSK AW 15 за низької температури.

Приготування основи

Основа повинна бути сухою, чистою, без іржі. Поглинаючі мінеральні основи такі, як бетон, штукатурка, цегляна кладка повинні бути проґрунтовані матеріалом KÖSTER Bitumen-Voranstrich.

Спосіб застосування

Бітумна мастика KÖSTER BS 1 наноситься товщиною 3-4 мм з допомогою кельми. Ідеальна температура нанесення - від +5 до +25 °С. Більша товщина шару досягається нанесенням декількох шарів. Кожен шар повинен бути повністю завершений перед нанесенням наступного. KÖSTER Armierungsgewebe ідеально підходить для монтування як арматура в гідроізоляційний шар з KÖSTER BS 1.

Перед ущільненням закінчень мембрани KÖSTER Vikuplan KSK AW 15 за низької температури ми рекомендуємо зберігати бітумну мастику KÖSTER BS 1 в обігрітому приміщенні.

Витрата

бл. 1 л/м² на мм товщини шару

Очищення інструментів

Після використання інструменти одразу очистити з допомогою KÖSTER Bitumenreiniger.

Форма поставки

Відро 5 л

Зберігання

Матеріал не чутливий до морозу. Щільно закривайте відкриті упаковки. В оригінальних закритих упаковках матеріал може зберігатись щонайменше 12 місяців.

Застереження з безпеки

Матеріал містить вуглеводні. Він займистий! Випари можуть викликати сонливість та в'ялість. Не вдихайте випари і використовуйте матеріал лише у добре провітрюваних приміщеннях.

Пов'язані технічні інструкції

KÖSTER Bitumen-Voranstrich
KÖSTER Bitumenreiniger
KÖSTER Vikuplan KSK AW 15
KÖSTER Armierungsgewebe

¹ ПХБ - поліхлорбіфеніл