

KÖSTER

NB 2 Weiss / NB 2 Білий

Технічна карта/ Артикул
Станом: 24.08.2010

3.022

Мінеральна гідроізоляція проти дії води під тиском, біла

Властивості

KÖSTER NB 2 мінеральний матеріал, що використовується для гідроізоляції проти вологості ґрунту, води при нормальному і підвищеному тиску. Гідроізоляція, виконана за допомогою KÖSTER NB 2, має високу зносостійкість, стійкість до тиску, до дії агресивних хімічних речовин. Продукт має допуск до контакту з питною водою.

KÖSTER NB 2 Білий слід наносити тільки на основи без росту тріщин.

Додавши в воду для замісу зв'язуючу емульсію SB Haftemulsion ви підвищите можливості матеріалу утримувати воду і попереджати передчасне висихання суміші, у випадку несприятливих погодних умов (жарка, суха погода). Використання емульсії також надасть матеріалу пластичності.

Технічні характеристики

Міцність на стиск	> 20 Н/мм ²
Міцність на згин	> 6,0 Н/мм ²
Міцність на відрив	> 1,0 Н/мм ²
Час обробки	бл. 2 год.
Стійкість до пішохідного руху	після бл. 2 діб.
Повне навантаження	після бл. 2 тижнів

Сфера застосування

KÖSTER NB 2 Білий може використовуватись для герметизації вертикальних і горизонтальних поверхонь з цегли, бетону, цементної штукатурки. Для вологих приміщень, ванних кімнат, душових, підвалів, водяних резервуарів (включаючи питну воду), силосів, очисних споруд, ліфтових шахт.

Підготовка поверхні

Мінеральна основа повинна бути міцна, чиста, без жирних плям. Перед застосуванням потрібно зволжити основу до матово-вологого стану. Сильно поглинаючі, пильні або засолені основи заґрунтувати препаратом KÖSTER Polysil TG 500 (витрата бл. 0,15 кг /м²).

Замішування

KÖSTER NB 2 розмішувати з водою за допомогою мішалки на повільних обертах.

- Близько 10 літрів води на мішок 25 кг матеріалу,

- Або 8 л води + 1-2 л емульсії KÖSTER SB Haftemulsion,
- або 1 каністра 8 кг KÖSTER NB 1 Flex.

Застосування

Шпаклівка наноситься щіткою або механічним способом, принаймні в два шари. Під час нанесення і на протязі 24 годин після завершення роботи, слід уникати високих температур, морозу та сильного вітру.

Розхід

Вологі основи	мін. 3 кг/м ² (2 шари)
Вода без тиску	мін. 4,0 кг/м ² (2 шари)
Вода під тиском	мін. 5 кг/м ² (2*3 шари)

Очистка інструментарію

Одразу після використання промити водою.

Упаковка

25 кг – паперовий мішок

Зберігання

Зберігати в сухих приміщеннях. В оригінальних закритих упаковках термін придатності складає до 12 місяців.

Безпека

Застосовувати захисні рукавиці та окуляри