

KÖSTER Dachelastik

Технічна карта / Артикул **3.038**
Станом на 03.01.2011

Двокомпонентне, еластичне гідроізоляційне покриття для дахів без вмісту розчинника.

Властивості

KÖSTER Dachelastik є еластичним гідроізоляційним покриттям для дахів без вмісту розчинника. Перекриває тріщини. Наноситься на сухі та злегка вологі основи. Не містить летючих органічних сполук ЛОС, поліуретану, не містить ізоціанатів. Матеріал має консистенцію рідкої плівки, яка швидко висихає. Покриття є високо еластичним, водонепроникним та паропроникним. Покриття стійке до старіння, гідролізу, впливу УФ променів, до дії морозу та впливу солей антиобледеніння. Білий колір відбиває сонячне випромінення. Матеріал можна колорувати.

Технічні характеристики

Консистенція	Рідка плівка
Температура використання	від +5°C до +35°C
Температура основи	>+5°C
Нанесення наступного шару:	
без пішохідного руху	після 3 год.
при пішохідному русі	після 12 год.
Колір	білий (можливе колорювання)
Руйнівна сила (напряга)	> 1 N/mm ²
Видовження до розриву	> 100%
Густина	1,1 г/см ³
Живучість розчину (+20°C)	45 хвилин

Сфера застосування

KÖSTER Dachelastik застосовується для гідроізоляції дахів плоских та нахилених.

Основа

Основа перед застосуванням **KÖSTER Dachelastik** має бути сухою або трохи вологою, міцною, чистою, без плям масла та жиру, без частинок не зв'язаних з основою. Основи, які покриваються, повинні бути рівні без гострих кутів. Бетону основу заґрунтувати **KÖSTER Polysil TG 500** (витрата біля 0,13 кг/ м²). На внутрішніх кутах зробити заокруглення розчином **KÖSTER Sperrmörtel** приблизно за 24 год. до нанесення **KÖSTER Dachelastik**. Зовнішні кути і гострі краї мають бути заокруглені.

Замішування

У чистому відрі змішати рідкий компонент В з порошковим компонентом А додаючи його порціями, при цьому перемішуючи суміш мішалкою (приблизно 400 об/хв), до однорідної консистенції.

Час перемішування становить 3 хвилини.

Застосування

KÖSTER Dachelastik наноситься в два шари пензлем, валиком або шпателем. Час між нанесенням наступного шару матеріалу становить від 3-х до 24-х годин: 3 години у випадку без навантаження пішохідним рухом або 24 години у разі пішохідного навантаження. У місцях з загрозою утворення тріщин в перший шар покриття **Dachelastik** потрібно втопити скловолокнисту сітку **KÖSTER Armierungsgewebe** або еластичну тканину **KÖSTER Flexgewebe**. Свіже покриття є водорозчинним, тому повинно бути захищено від дощу до повного висихання.

Розхід

Від 0,75 до 1,0 кг/ м² на 1 шар.

При використанні валика матеріал повинен накладатися багаторазово. У цілому, загальний розхід- близько 1,5 - 2,0 кг/м².

Очистка інструментів

Одразу після використання промити водою.

Упаковка

Набір 15 кг (10 кг рідкого компонента, компонент-порошок 5 кг).

Зберігання

Зберігати в сухих приміщеннях. В оригінальних закритих упаковках термін придатності складає до 12 місяців.