

## KOSTER Sperrmortel Fix

Технічна карта від 01.12.2008 / Артикул 5.032

### *Швидкотужавіючий ремонтний розчин з легким розширюючим ефектом*

#### Властивості

**KOSTER Sperrmortel Fix** - це водонепроникний, швидкотужавіючий розчин з легким розширюючим ефектом для ремонтних робіт, відмінна адгезія навіть до старих основ. При додаванні **KOSTER SB Haftemulsion** розчин використовується як ремонтний розчин типу РСС.

#### Технічні характеристики

Час використання матеріалу	10-15 хв.
Густина	1.8 кг/л

#### Застосування

Матеріал призначений для виконання водонепроникних ремонтів та заповнення щілин. За допомогою розчину можна вирівнювати нерівності, заповнювати шви, а також виконувати водонепроникні фаски на стиках фундаменту та стін перед нанесенням бітумної гідроізоляції. Можна підмуровувати фундаменти та заробляти дуже великі тріщини та щілини.

#### Підготовка поверхні

Основа має бути міцною, твердою та очищеною від жирів. **KOSTER Sperrmortel Fix** можна застосовувати на всіх мінеральних основах. Перед виконанням фасок на фундаменті потрібно нанести на основу ущільнюючий розчин **KOSTER NB1** (розхід при бл. 4кг/м<sup>2</sup>)

#### Виконання

Мішок 30 кг **KOSTER Sperrmortel Fix** змішати с 3 - 3,5 л води, а також з 1 кг **KOSTER SB Haftemulsion**. Готовий розчин використати на протязі 10-15 хв. за допомогою звичайних інструментів для мурування.

#### Виконання фасок при дії води під тиском.

На основу нанести **KOSTER NB1** (розхід при бл. 4кг/м<sup>2</sup>).

Після 24 годин виконати фаски з розчину **KOSTER Sperrmortel Fix** (мішок 30 кг **KOSTER Sperrmortel Fix** змішати с 3 - 3,5 л води, а також з 1 кг **KOSTER SB Haftemulsion**). Ще через 24 години можна накладати бітумну ізоляцію (**Bikutan**<sup>®</sup> та **Deuxan**<sup>®</sup>)

#### Розхід

При бл. 1,5 кг/м фасок

При бл. 1,8 кг/дм<sup>3</sup>

#### Очистка інструменту

Промити водою після використання

#### Упаковка

30 кг мішок

#### Зберігання

Зберігати в сухому приміщенні в оригінальній упаковці –до 12 місяців.