

# KÖSTER Dachflex

Технічна карта/ Артикул  
вироблена: Вересень 24, 2010**7.06**

## Синтетичне покриття для даху без розчинника

### Властивості

**Koester Dachflex** це еластична, пастоподібна, синтетична гідроізоляція без розчинника для сухих і злегка вологих поверхонь. Швидковисихаюче плівко-подібне покриття після зв'язування є дуже гнучким, водонепроникне, паропроникне та стійке до дії ультрафіолетових променів. **Koester Dachflex** може бути різних кольорів.

### Технічні характеристики

Консистенція	пастоподібне
Температура нанесення	вище + 5°C
Температура основи	вище +5°C
Колір	білий (кольоровий)
Життєздатність готового розчину	прибл. 1 год
Паропроникність	7,8 г / м <sup>2</sup>
Подовження при розриві (%)	257 (при + 23° C)

### Сфера застосування

Для захисту і ремонту дахів зроблених з черепиці, бетонної черепиці, бітумних покрівельних матеріалів, волокнисто-цементних плит і стяжок. Також підходить для плоских дахів з мінімальним нахилом приблизно 5 %.

### Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути сухою або злегка зволоженою, очищеною від жирів, дьогтю, смоли, масла, а також від відколотих частин. Сильно абсорбуючі мінеральні поверхні повинні бути заґрунтовані ґрунтовкою **Koester Polysil TG 500** (розхід прибл. 130г/м<sup>2</sup>). Для не сильно абсорбуючих поверхонь в якості ґрунтовки наноситься **Koester Dachflex**, розведений водою

в співвідношенні 1:1. В обох випадках, **Koester Dachflex** може наноситись після приблизно 3 годин. Неприпустиме використання матеріалу **Koester Dachflex** на поверхнях, де може стояти вода (мін. нахил даху 5%). На підвищеннях або на стиках стін і підлоги, встановіть фаски, зроблені з **Koester Repair Mortar**, приблизно за 24 години перед нанесенням **Koester Dachflex**.

### Нанесення

Ретельно перемішайте **Koester Dachflex** перед нанесенням. Матеріал наноситься в 2 шари (перерва технологічна 3 год). Вставте скловолоконну сітку **Koester** між двома шарами **Koester Dachflex** в зонах, де є небезпека розтріскування і на стиках стіни / підлоги. Свіже покриття повинно бути захищене від дощу, поки повністю не висохне. Можливо забарвити **Koester Dachflex** пігментами, стійкими до акрилатів.

### Розхід

Приблизно 0,75 до 1 кг / м<sup>2</sup> на шар

При використанні валика для нанесення потрібно більше шарів, прибл. 1,5 до 2 кг/м<sup>2</sup> загального використання.

### Очистка інструментарію

Одразу після використання промити водою.

### Упаковка

20 кг відро

### Зберігання

Зберігати в приміщеннях з прохолодним (не мінусовим) температурним балансом. Строк зберігання в непошкодженій оригінальній упаковці до 12 місяців з дня виготовлення.