

KÖSTER BD 50

Технічна карта станом на 01.09.2011

Артикул 7.09

Еластична рідка плівка для ізоляції мокрих та вологих поверхонь під плитками. Не містить розчинників.

Властивості

KÖSTER BD 50 є готовий до використання продукт для ущільнення поверхонь під керамічним облицюванням у вологих або сирих приміщеннях. Не містить розчинників. Після тужавіння є дуже еластичним, перекидає тріщини. Легкий в роботі. На затужавілу рідку плівку **KÖSTER BD 50** можна наклеювати керамічні плитки за допомогою мінеральних клеїв для плиток класу C2, наприклад еластичного клеючого розчину FLEX. **KÖSTER BD 50** є гідроізоляційним шаром під плиткою та складовою частиною системи **KÖSTER BD**.

Технічні дані

Колір	зелений
Консистенція	паста
Густина	Бл. 1,50 г/см ³
Температура застосування	> +5°C
Час тужавіння (перший шар)	бл. 3 год (+20°C)
Товщина першого та другого шарів (на мокро)	0,5 мм
Час тужавіння другого шару (перед вкладанням плиток)	Бл. 20 год
Видовження до розриву (+23°C)	220%
Сила відриву	2,1 Н/мм ²

Сфера застосування

Рідка плівка **KÖSTER BD 50** застосовується для ізоляції стін та підлог під керамічними плитками в мокрих та вологих приміщеннях, як наприклад Ванни, душові кабінки, пральні та ін.

Основа

Мінеральна основа повинна бути міцна та чиста, без жирних плям. Поверхня має бути рівною. Поглинаючі поверхні заґрунтувати препаратом **KÖSTER Polysil TG 500** (витрата бл 130 мл/м²). Непористі поверхні, гіпсокартонні або керамічні плити, заґрунтувати **KÖSTER BD Voranstrich**. В обох випадках рідка плівка **KÖSTER BD 50** має бути нанесена через 3 год. після ґрунтування. Продукт призначено для основ з бетону, цементної та цементно-вапняної штукатурки, гіпсу, вапна, керамічних блоків, гіпсо-картонних плит під всі види керамічних плиток.

Спосіб застосування

Рідку плівку **KÖSTER BD 50** перед застосуванням добре перемішати. Накладати за допомогою пензля,

малярного валика, або щітки. Не пористі поверхні перед нанесенням зашкурити. На примиканнях стіна/підлога втопити стрічку **KÖSTER Flexband 120/70** в перший шар ізоляції, а потім нанести другий шар ізоляції **KÖSTER BD 50**. Вкладання керамічних плиток можна починати після висихання ізоляції, тобто через 20 годин.

Витрата

Приблизно 0,5 - 0,6 кг/м² в один шар.

При використанні валика матеріал повинен накладатися багаторазово. Загальне споживання близько 1,0 кг/м².

Очищення інструментів

Одразу після використання інструменти очистити водою.

Форма поставки

Відро 8 кг.

Зберігання

Зберігати в закритій упаковці в сухому приміщенні, оберігати від морозу. Термін придатності та зберігання 12 місяців.