

KÖSTER Fugenspachtel FS-V

Технічна інструкція станом на 08.02.2010
Артикул 8.031

Двокомпонентна еластична маса на основі полісульфідів для заповнення вертикальних швів

Властивості

KÖSTER Fugenspachtel FS-V є еластичним густим не текучим матеріалом на основі полісульфідів для ущільнення вертикальних швів. Після повного затвердіння KÖSTER Fugenspachtel FS-V стає ущільнювачем з еластичністю гуми, високою механічною несучою здатністю, водостійкістю, стійкістю до морської води, дії солей, бензину і мінеральних олій; він також стійкий до гниття і має дуже добру втягувальну здатність.

Технічні дані

Колір	світло-сірий або чорний
Пропорції змішування (за вагою)	100:13 (A:B)
Час використання матеріалу (за температури +20 °C, 50% відносної вологості повітря)	бл. 2 год.
Час затвердіння (за температури +20 °C, 50% відносної вологості повітря)	бл. 24 год.
Консистенція	густа, кремовидна
Густина	бл. 1,60 кг/л
Твердість за Шором А	бл. 35
Втягувальна здатність	>80 %
Температура використання	від +5 °C до +40 °C

Сфера застосування

KÖSTER Fugenspachtel FS-V використовується для виконання тривало еластичного ущільнення вертикальних швів в підземному будівництві, ущільнення тріщин, фундаментів будинків, швів очисних споруд, гаражів, тунелів тощо. KÖSTER Fugenspachtel FS-V може також використовуватись для заповнення горизонтальних швів.

Спосіб застосування

Стінки швів повинні бути чистими, сухими, міцними, не містити пилу і жиру. Сильнопоглинаючі основи слід заґрунтувати двічі з допомогою KÖSTER FS Primer. Непоглинаючі основи достатньо заґрунтувати один раз. Через бл. 2 год. після ґрунтування можна приступити до заповнення швів. Компоненти KÖSTER Fugenspachtel FS-V потрібно інтенсивно перемішати мішалкою на вільних обертах до отримання однорідної консистенції (щонайменше 3 хв.). KÖSTER Fugenspachtel FS-V наноситься за допомогою кельми, шпателю або відповідного пістолету. Після замішування матеріал слід використати протягом 2 годин. Слід дотримуватись норм DIN 18540.

Витрата

Ширина шва (мм)	10	15	20	25	30	35
Товщина ущільнювочої маси (мм)	8	10	12	15	18	20
Допустима похибка (мм)	±2	±2	±2	±3	±3	±4
Допустима відстань між швами (м)	до 2	2÷3	3÷5	5÷6	6÷7	7÷8
Витрата (кг/м)	0,13	0,24	0,38	0,60	0,72	1,12

Очищення інструментів

Після використання інструменти відразу очистити з допомогою KÖSTER KB-Pox Reiniger.

Форма поставки

Комбі 4 кг (в двох упаковках)

Зберігання

Матеріал слід зберігати в щільно закритих упаковках, в сухому приміщенні, оберігати від морозу. Термін зберігання – 6 місяців.

Заходи безпеки

Використовувати захисні окуляри та захисні рукавиці під час роботи з матеріалом.

Пов'язані технічні інструкції

KÖSTER FS-Primer
KÖSTER KB-Pox Reiniger

Арт. № 8.039
Арт. № 9.08