

KOSTER PU-Fugenverguss BG

Технічна інструкція станом на 15.02.2011
Артикул 8.06

Текуча, гнучка, двокомпонентна поліуретанова маса для заповнення порожнин та тріщин.

Властивості

KOSTER PU-Fugenverguss BG є гнучким, текучим матеріалом на основі поліуретану для ущільнення стиків та заливки порожнин. Після повного затвердіння **KOSTER PU-Fugenverguss BG** є еластичним ущільненням з високою механічною міцністю, водостійкістю і стійкістю до дії розчинів солей, органічних і неорганічних кислот.

Технічні характеристики

Колір	чорний
Пропорція замісу	77:1 (A:B)
Час використання матеріалу	близько 30 хвилин (20 ° C, відносної вологості 50%)
Час схоплення	близько 24 годин. (20 ° C, відносна вологість 50%)
Консистенція	текуча, самовирівнююча
Густина	1,0 кг / дм ³
Допустиме переміщення порожнини	10%
Температура застосування	+5 ° C до +40 ° C

Сфера застосування

KOSTER PU-Fugenverguss BG використовується для виконання еластичних ущільнень горизонтальних швів та заливки порожнин на стиках збірних елементів (наприклад, при виконанні силосів, ємностей для ферментації).

Виконання

Краї порожнини (тріщини) повинні бути чистими, сухими, твердими, вільної від жиру і пилу. Інгредієнти **KOSTER PU-Fugenverguss BG** перемішати за допомогою мішалки до отримання однорідної консистенції (не менше 3 хв.). Готовий до використання, змішаний продукт заливають в порожнину. Готовий матеріал повинен бути використаний протягом 30 хвилин.

Розхід

Близько 1,0 кг/дм³ порожнини.

Очистка інструменту

Одразу після використання очистити за допомогою **KB-Pur® Reiniger**.

Упаковка

Комплект 5,65 кг.

Компонент А – 5 кг, компонент В – 0,65 кг.

Зберігання

Зберігати в приміщеннях з прохолодним (не мінусовим) температурним балансом. Термін зберігання в непошкодженій оригінальній упаковці до 12 місяців з дня виготовлення.

Техніка безпеки

При роботі з матеріалом використовувати рукавиці та окуляри захисні.