



#### Область применения:

**weber.dur 136** применяется для внутренних и наружных работ, по каменной кладке (в соответствии с DIN 1053). Поверх **weber.dur 136** могут наноситься все виды минеральной и органической отделочной штукатурки производства Weber-maxit, а также может укладываться плитка. **weber.dur 136** может также использоваться в качестве однослойной штукатурки с последующим покрытием окрасочным слоем с или без содержания растворителей.

#### Описание продукта:

**weber.dur 136** - это изготовленный заводским способом, минеральный сухой раствор в соответствии с DIN EN 998-1.

#### Состав:

Цемент, гидрат белой извести, классифицированные минеральные добавки, перлит, гидрофобизаторы, добавки для улучшения обработки и адгезии.

#### Свойства продукта:

- водоотталкивающий
- паропроницаемый
- низкие внутренние напряжения благодаря низкому модулю упругости
- обеспечивает оптимальную адаптацию к теплоизоляционной кирпичной кладке.

Прочность при сжатии:

> 2 Н/мм<sup>2</sup>

Предел прочности при изгибе:

≥ 1 Н/мм<sup>2</sup>

Выход:

прибл. 850 л/т

Объемная плотность твердой штукатурки:

прибл. 1300 кг/м<sup>3</sup>

Коэффициент диффузионного сопротивления пара μ:

< 15

Динамический модуль эластичности:

< 4000 Н/мм<sup>2</sup>

Коэффициент водопоглощения w:

< 0,5 кг/м<sup>2</sup>·√ч

Капиллярное водопоглощение (C):

W2

Класс строительного материала:

A 1

Класс прочности:

CS II

Группа растворов:

P II (DIN V 18550)

#### Обеспечение качества:

**weber.dur 136** подвергается постоянному контролю качества посредством системы собственного контроля в соответствии с DIN EN 998-1.

#### Общие указания:

- Не допускается добавление в раствор каких бы то ни было примесей.
- Во время работы со штукатурным раствором и во время его высыхания, температура воздуха, используемых материалов и основы не должна опускаться ниже +5°C.
- Свеженанесенный раствор штукатурки следует защищать от дождя, а также от слишком быстрого обезвоживания, чтобы обеспечить оптимальное затверждение материала.
- Для использования и выполнения работ, применяются стандарты DIN 18 350 VOB, часть C и DIN V-18 550.
- Спекшийся слой на поверхности следует удалить.
- Расход может варьироваться в зависимости от вида основания и способа нанесения материала. Точные данные расхода определяются путем покрытия пробных поверхностей непосредственно на объекте. Данные по расходу приводятся из расчета минимальной толщины штукатурки.
- Смежные элементы конструкции следует отделить от системы штукатурки.



## Минеральная легкая штукатурка с легким минеральным заполнителем для устройства подложечного слоя штукатурки или однослойной штукатурки

### Подготовка основания:

- Основание для нанесения штукатурки должно быть чистым и прочным.
- Грязь, пыль, незакрепленные элементы и влияющие на адгезию вещества следует удалить, при необходимости с использованием водяной струи под высоким давлением или путем влажной пескоструйной обработки.
- Плотные основания (например, бетон) требуют предварительной подготовки посредством нанесения минерального активатора адгезии **weber.dur 101**.
- При использовании специальных строительных материалов следует учитывать таблицу основ.
- В случае неподходящих основ для штукатурки (например, отклонения от DIN 1053 «Каменная кладка» или DIN 18202 «Допуски в высотном строительстве»), необходимо перестраховаться и устранить все недостатки.
- Для перпендикулярных и соосных примыканий и завершений следует использовать затворный раствор для профилей **weber.mix 125**.
- Силикатные блоки большого формата необходимо предварительно обработать препаратом **weber.dur 100**.



### Работа с материалом

#### машинным способом:

- Раствор может обрабатываться всеми штукатурными машинами (см. Планировщик аксессуаров).

#### вручную:

- Содержимое мешка тщательно перемешать с указанным количеством воды, чтобы была обеспечена пригодная для работы консистенция.
- Наносить раствор предусмотренной толщиной слоя (прибл. 10-20 мм).
- В случае основ с сильной или различной впитываемостью, необходимо работать в два слоя – сырой по сырому. При этом толщина первого слоя должна составлять 2/3 всего слоя штукатурки.
- По свеженанесенному слою штукатурки следует осуществить стяжку правилом, не оставляя раковин.
- Поверхность подложечного слоя штукатурки обрабатывать в соответствии с предусмотренным последующим покрытием.
- В качестве однослойной штукатурки: на следующий день нанести 3-4 мм и после стяжки провести затирку или обработку поверхности войлочным инструментом.



- Однослойная штукатурка для различных основ
- Обработка вручную и машинным способом
- Для внутренних и наружных работ

- ▶ хорошая стойкость
- ▶ чисто минеральная
- ▶ Красивая войлочная фактура

- **Зернистость:**  
прибл. 1 мм

- **Оттенки:**  
естественно-серый

- **Толщина нанесения:**  
от 10 мм до 20 мм

- **Расход / укрывистость:**  
при толщине 15 мм: прибл. 16,5 кг/м² • прибл. 1,8 м² / 30 кг

- **Расход воды:**  
прибл. 8 л/30 кг

- **Хранение:**  
При сухом, защищенном от влаги хранении материал можно хранить до 1 года.

- **Единицы упаковки:**

Упаковка  
Бумажный мешок  
Бункер

Единица  
30 кг

Единиц / паллета  
42 мешка



Мы не в состоянии контролировать правильность, а тем самым успешность применения наших материалов. Поэтому гарантия охватывает только качество наших материалов в границах наших условий продажи и поставки, не включая их успешного применения. Данная инструкция аннулирует всю предыдущую информацию, касающуюся этого материала. Мы сохраняем за собой право вносить в данную инструкцию изменения, связанные с техническим прогрессом. Информация, предоставляемая работниками фирмы и выходящая за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения.